Metal Discs - Iron Base - Pure Iron

Iron Base									Pure Iron									Pure												Disc	
		C	Mn	P	S	Si	Cu		Ni	Cr	Mo	Al	As	B	Co	N		Nb	Sn	Ti	V	W	Zr	Others/Set Only	Size	Type	Alloy			
	%	(0.002)		0.002	0.002		(0.004)		(0.004)	(0.001)	(0.002)	(0.002)	(0.001)	(0.0002)	(0.005)	(0.0004)		(0.001)		0.001	(0.001)				Ø38x30mm	CRM Wrought				
	%	0.00025	0.0064	0.0016	0.0022	(<0.01)	0.002		0.0025	0.0016	(<0.001)		0.0051	0.0003	0.0037	0.0007		(<0.001)	(<0.0025)	(<0.0015)	(<0.001)	(<0.001)	(<0.001)		Ø36-39x26mm	CRM Wrought				
	ppm	5.1	0.8	(0.6)	3.1	4.8				57.1	8.5					2.4									Ø31-35x19mm	CRM Cast				
	%	0.0067	0.0057	0.0011	0.0055	0.008	0.0058		0.041	0.0072	0.005	(0.0007)	(0.0002)	0.00013	0.007	<20			(<5)	(0.0001)	0.0006	<1	<0.1		Ø34x19mm	CRM Wrought				
	%	0.001	0.0014	0.0013	0.0003	(<0.001)	0.0006		0.0014	(<0.0002)	(<0.0003)	0.0024	(<0.0001)	(<0.0002)	0.0025	20			(<1)	(<0.001)		(<2)			Ø40x40mm	SUS Wrought				

Iron Base									Pure Iron									Setting-Up Samples (SUS)											Disc	
		Al	As	B	C	Ca	Co		Cr	Cu	Mn	Mo	N	Nb	Ni	P		Pb	S	Si	Sn	Ta	Ti	V	W	Zr	Others/Set Only	Size	Type	Alloy
	ppm	1	1	1	50		10		1	1	1		20		10	4		1	5	1								Ø35-40x40mm	SUS Wrought	